



REVOLUX

D3 LL

15W-40

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CI-4/SL
ACEA E4/E7
MB 228.3
MAN M3275-1
Volvo VDS-3
Cummins CES
20078/77/76
Renault VI RLD-2
MTU Cat.3
MACK EO-N
Caterpillar ECF-2
Caterpillar ECF-1a
JASO DH-1

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличенный межсервисный интервал замены масла и комплектующих благодаря повышенному содержанию моюще-диспергирующих и антиокислительных присадок
- Предотвращение коксования клапанов и лакообразования за счет высокой термоокислительной стабильности
- Предотвращает износ кулачков и толкателей распределительного вала, образуя защитный слой на поверхности деталей

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Revolux D3 15W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	15,1
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	101,0
Динамическая вязкость (CCS) при - 20 °С, мПа·с	ASTM D5293	3500
Динамическая вязкость (MRV) при - 25 °С, мПа·с	ASTM D4684	16700
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	157
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	12,8
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,3
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-40
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	11,4
Плотность при 15°С, кг/м ³	ГОСТ 3900	877