



Масла базовые минеральные селективной очистки

10, 20, 30

Масла базовые минеральные селективной очистки вырабатываются из нефтяного сырья по технологии, включающей процессы селективной очистки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла базовые минеральные селективной очистки применяются в качестве основы при производстве моторных масел с присадками, смазочно-охлаждающих жидкостей и других смазочных материалов.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Масла базовые минеральные селективной очистки		
		SAE 10	SAE 20	SAE 30
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052 (ГОСТ 3900)	880	889,8	892
Цвет на колориметре ЦНТ	ASTM D 1500 (ГОСТ 20284)	2	3,5	3
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92 (ГОСТ 4333)	200	224	227
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445 (ГОСТ 33)	5,04	8,407	10,8
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287, Метод Б	-15	-17	-16
Индекс вязкости	ASTM D 2270 (ГОСТ 25371)	90	89	88
Зольность, %	ASTM D 482 (ГОСТ 1461)	0,004	0,004	0,004
Содежание воды, масс. %	ГОСТ 2477 ASTM D 95	Следы		
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	0,02	0,02	0,02
Коксуемость, масс. %	ASTM D 189 (ГОСТ 19932)	0,02	-	0,11

Показатель	Метод испытания	Масла базовые минеральные селективной очистки		
		SAE 10	SAE 20	SAE 30
Содержание серы, масс. %	ASTM D 4294 (ГОСТ 1437)	1,28	-	1,29
Содержание механических примесей, масс. %	ASTM D 2273 (ГОСТ 6370)	отсутствие		
Содержание селективных растворителей	ГОСТ 1057	отсутствие	0,0007	отсутствие
Температура самовоспламенения, °С	ГОСТ 12.1.044	343	359	354
Внешний вид	визуально	однородная прозрачная жидкость	-	однородная прозрачная жидкость