



GIDROTEC WR HLP

32, 46, 68, 100, 150

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG: 32, 46, 68, 100, 150
DIN 51524 - 2 (HLP)
Sulzer
KraussMaffei
Parker-Denison HF-1, HF-2, HF-0

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная окислительная стабильность способствует сокращению простоев и затрат на обслуживание, благодаря поддержанию чистоты системы и уменьшению отложений, что увеличивает срок службы масла и фильтров;
- Дезмульгирующие свойства масла позволяют эффективно отделять воду в гидравлической системе и применять масло даже в условиях повышенного обводнения;
- Активный антикоррозионный компонент пакета присадок эффективно предотвращает коррозию при попадании воды в систему;
- Отличные антипенные свойства уменьшают риск попадания воздуха в рабочую часть системы, поддерживают стабильность защитной масляной пленки в узлах трения.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Rosneft Hidrotec WR HLP				
		32	46	68	100	150
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	32,73	47,61	68,05	100	150
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	105	105	100	100	96
Цвет на колориметре ЦНТ, ед.	ГОСТ 20284	0,5	1,0	2,0	2,5	3,0
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,57	0,66	0,59	0,8	0,8
Зольность, %	ГОСТ 1461	0,145	0,138	0,127	0,2	0,2
Склонность к пенообразованию: при 24 °С	ASTM D892	0	10	0	20	20
при 94 °С		20	20	10	30	30
при 24 °С после испытания при 94 °С		0	10	0	20	20
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	208	216	216	222	236
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-30	-19	-19	-13	-12
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ P51069	871,6	875,44	881,6	-	-

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru