



ИГП-18, 30, 38, 49, 72, 91, 114

Масло гидравлическое **ИГП** предназначено для применения в гидросистемах станочного, прессового и прочего промышленного оборудования, а также для смазывания мало- и средненагруженных зубчатых и червячных передач.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG: 18, 30, 38, 49, 72, 91, 114

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специальная композиция присадок обеспечивает универсальность масел для применения в различных гидравлических системах и узлах промышленного оборудования;
- Обладают высоким уровнем противоизносных и антикоррозионных свойств;
- Высокая окислительная стабильность масел и стойкость к пенообразованию обеспечивает длительный срок эксплуатации.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	ИГП						
		18	30	38	49	72	91	114
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	29,27	44,2	60,5	82,5	118,3	155,9	196,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	93	92	93	92	89	91	89
Зольность, %	ГОСТ 1461	0,12	0,15	0,14	0,104	0,101	0,113	0,119
Склонность к пенообразованию: при 24 °С при 94 °С при 24 °С после испытания при 94 °С	ASTM D 892	20	10	10	20	20	20	20
		30	30	30	50	40	40	40
		20	10	10	20	20	20	20
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	216	222	227	226	242	241	244
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-25	-29	-27	-27	-25	-21	-17