



Церезин Марка А

Церезин Марка 75 представляет собой смесь углеводородов, получаемых кислотнo-кoнтaктнoй oчиcткoй нефтяного неочищенного церезина.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Церезин Марка 75 применяются в качестве основы при производстве моторных масел с присадками, смазочно-охлаждающих жидкостях и других смазочных материалов.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Церезин Марка 75
Температура каплепадения, °C	ГОСТ 6793-74	80
Кислотное число, мг КОН/г	По п.4.4 ГОСТ 2488-79	0,02
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445 (ГОСТ 33)	14,2
Цвет, ед. ЦНТ	ГОСТ 20284-74	3,5
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307-75	-
Содержание нефтяных фракций, масс. %	ГОСТ 9090	1,1
Содержание воды, масс. %	ГОСТ 2477	отсутствие
Плотность при 70 °C, кг/м ³	EN ISO 12185-96	813,7
Пенетрация конусом не перемешенного продукта при 25 °C, 0,1 мм	ASTM D 217	11
Пенетрация конусом не перемешенного продукта при 25 °C, 0,1 мм	ASTM D 937	7
Колориметрическая характеристика, ед. ASTM D	ISO 2049 (эквивалентный ASTM D1500)	3,3
Содержание золы, %	ГОСТ 1461	-

Показатель	Метод испытания	Церезин Марка 75
Содержание механических примесей, масс. %	ГОСТ 6370 (ГОСТ 2488-79)	-
Пенетрация, 0,1 мм	ГОСТ 25771-83, По п.4.2 ГОСТ 2488-79	24
Температура застывания, определенная методом вращающегося термометра, °C	ISO 2207-1980	76,0
Внешний вид	визуально	Однородная масса без посторонних включений светло-желтого цвета