



Базовые масла ЯНОС **SN, BS**

Базовые масла ЯНОС SN, BS – вырабатываются из нефтяного сырья по технологии, включающей процессы селективной очистки, депарафинизации и гидрирования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Базовые масла ЯНОС SN, BS – используются в качестве сырья для товарных масел различного применения (моторных, промышленных и др.).

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Базовые масла ЯНОС SN, BS				
		SN-80	SN-150	SN-400	SN-500	BS
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052 (ГОСТ Р 51069)	857	870	883	886	895
Цвет по ASTM	ASTM D 1500 (ГОСТ 20284)	0,5	0,5	1,5	2,5	4
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92 (ГОСТ 4333)	178	213	231	239	258
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445 (ГОСТ 33)	3,06	5,4	9,2	11,3	24,6
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287, Метод Б	-15	-15	-15	-15	-15
Индекс вязкости	ASTM D 2270 (ГОСТ 25371)	87	95	90	91	90,6
Зольность, %	ГОСТ 1461	0,002	0,002	0,003	0,003	0,004
Содежание воды, масс. %	ГОСТ 2477	Следы				
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	Отсутствие				
Коксуемость, масс. %	ASTM D 4530 (ГОСТ 19932)	0,01	0,01	0,04	0,06	0,4

Показатель	Метод испытания	Базовые масла ЯНОС SN, BS				
		SN-80	SN-150	SN-400	SN-500	BS
Испаряемость по NOACK, масс. %	ASTM D 5800, Метод Б	48	15	6	4	2,2
Содержание серы, масс. %	ГОСТ Р 51947 (ГОСТ 32139)	0,1	0,1	0,11	0,2	0,31
Содержание механических примесей, масс. %	ГОСТ 6370	Отсутствие				
Содержание селективных растворителей	ГОСТ 33093	Отсутствие				
Содержание водорастворимых кислот и щелочей, pH	ГОСТ 6307	Отсутствие				
Температура самовоспламенения, °C	ГОСТ 12.1.044	318	332	346	358	380
Внешний вид	Визуально	Однородная прозрачная жидкость				