



Базовые масла БАШНЕФТЬ **SN, BS**

Базовые масла БАШНЕФТЬ представляют собой очищенные дистиллятные и остаточные масла, вырабатываемые на процессах селективной очистки дистиллятных фракций и депарафинизации рафинатов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Базовые масла БАШНЕФТЬ применяются для приготовления моторных, трансмиссионных, промышленных, гидравлических и других видов товарных масел.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Базовые масла БАШНЕФТЬ SN, BS			
		SN-150	SN-350	SN-650	BS-150
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052 (ГОСТ 3900)	875	881	886	895
Цвет по ASTM	ASTM D 1500 (ГОСТ 20284)	1,5	2	3	5
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92 (ГОСТ 4333)	210	238	258	275
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445 (ГОСТ 33)	5,3	8,5	13,5	34
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287, Метод Б	-15	-15	-15	-15
Индекс вязкости	ASTM D 2270 (ГОСТ 25371)	95	92	90	93
Зольность, %	ASTM D 482 (ГОСТ 1461)	0,003	0,002	0,002	0,003
Содежание воды, ppm	ASTM D 6304 (ГОСТ Р 54281 процедура А)	210	260	190	205
Кислотное число, мг КОН/г	ASTM D 664 (ГОСТ 11362)	0,019	0,03	0,04	0,04
Коксуемость, масс. %	ASTM D 189 (ГОСТ 19932)	0,015	0,07	0,12	0,50

Показатель	Метод испытания	Базовые масла БАШНЕФТЬ SN, BS			
		SN-150	SN-350	SN-650	BS-150
Потери от испарения, масс. %	ASTM D 5800, Метод А (ГОСТ 32330 Метод А)	20	9	6,5	4,6
Содержание серы, масс. %	ASTM D 4294 (ГОСТ Р 51947)	0,97	1,1	1,2	1,3
Коррозия на медной пластине 3 ч при 100 °С	ASTM D 130 (ГОСТ 32329)	1b	1b	1b	1b
Содержание механических примесей, масс. %	ГОСТ 6370	0,007	0,004	0,004	0,004
Содержание селективных растворителей	ГОСТ 33093 / ГОСТ Р 52532	отсутствие			
Температура самовоспламенения, °С	ГОСТ 12.1.044	260	346	364	336
Внешний вид	визуально	однородная прозрачная жидкость		-	-