



REDUTEC CLP

68, 100, 150, 220, 320, 460, 680

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG: 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, **DIN 51517 - 3 (CLP), AGMA 9005-E02 / 9005-F16, David Brown S1.53.101 Type E, SMS Demag, Sandvik** (для самоходных вагонов TC790, мобильных дробилок CR320, комбайнов MR340, MR620, MH620), **Battenfeld, Danieli, GEORG, Niehoff, HongHua Group, Kopex Machinery, Vogelsang, T-Machinery MB 280E, Bran+Luebbe, SMC Corporation Limited, ОАО «Редуктор», ООО «ИЗ-Картэкс», ООО «НПО «ЯМЗ», ОАО «Зарем», ЗАО «НКМЗ», ОАО «Уралмаш», ЗАО «ПО Стронг»**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Активные компоненты пакета присадок обеспечивают улучшенную защиту от микропиттинга, износа и повреждений зубьев колес, шестерен и подшипников, увеличивая срок службы оборудования, тем самым сокращая риск неплановых простоев;
- Антикоррозионные и деэмульгирующие компоненты масла обеспечивают повышенную защиту от коррозии, даже в условиях обводнения, повышая ресурс оборудования;
- Повышенная стойкость к окислению, термическому и химическому разложению позволяет продлить срок службы масла, значительно увеличивая интервал замены и уменьшая объем доливки.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Rosneft Redutec CLP						
		68	100	150	220	320	460	680
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33	69,6	103,8	151,9	206,9	296,5	445,3	671,8
Кислотное число, мг КОН/г	ASTM D2896	0,61	0,74	0,63	0,72	0,77	0,48	0,76
Противоизносные свойства FZG, ступени нагрузки	ASTM D 5182	12	12	12	12	12	12	12
Склонность к пенообразованию: при 24 °C при 94 °C при 24 °C после испытания при 94 °C	ASTM D892	20	20	20	20	20	20	20
		50	40	30	30	40	50	50
		20	10	20	20	20	20	20
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	220	220	227	235	245	233	237
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-25	-29	-24	-23	-21	-17	-16
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ГОСТ P51069	895,6	897,9	899,3	900,5	898,7	908,4	915,6

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 05.2024.