



# REVOLUX

## D6

**5W-30**

### СПЕЦИФИКАЦИИ

**API CK-4**  
**ACEA E6/E7**  
**MB 228.51**  
**MAN 3271-1**  
**Volvo VDS-4.5**  
**Cummins CES 20086**  
**MTU Cat. 3.1**  
**Mack EOS-4.5**  
**Renault RLD-3**  
**Deutz DQC-IV 18 LA**  
**Scania LA**  
**Detroit Diesel DDC**  
**93K222**

### ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»  
[www.rosneft-lubricants.ru](http://www.rosneft-lubricants.ru)

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Долгий срок службы систем рециркуляции (EGR), каталитической нейтрализации (SCR) и фильтра сажевых частиц (DPF)
- Предотвращает нагар канавки поршневого кольца, кромки поршня и задир стенок гильзы цилиндров
- Возможность эксплуатации в газовых двигателях, использующих в качестве топлива – метан (CNG)

### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатель                                                                            | Метод      | Rosneft<br>Revolux D6<br>5W-30 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Кинематическая вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с                                | ГОСТ 33    | 11,9                           |
| Кинематическая вязкость при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с                                 | ГОСТ 33    | 69,6                           |
| Динамическая вязкость (CCS) при - 30 °C, мПа·с                                        | ASTM D5293 | 6000                           |
| Индекс вязкости                                                                       | ГОСТ 25371 | 168                            |
| Щелочное число, мг КОН/г                                                              | ASTM D2896 | 10,4                           |
| Зольность сульфатная, % масс.                                                         | ГОСТ 12417 | 0,95                           |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C                                              | ГОСТ 4333  | 210                            |
| Температура застывания, °C                                                            | ГОСТ 20287 | -44                            |
| Испаряемость по NOACK, %                                                              | ASTM D5800 | 10,5                           |
| Склонность к пенообразованию, см <sup>3</sup> :<br>при 24°C<br>при 93,5°C<br>при 24°C | ASTM D892  | 10/0<br>20/0<br>10/0           |
| Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup>                                                 | ASTM D4052 | 856                            |