



Масло базовое селективной очистки марки М-20

Масло базовое селективной очистки марки М-20 вырабатывается из остаточного компонента малосернистых нефтей по технологии, включающей процессы селективной очистки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло базовое селективной очистки марки М-20 применяется для изготовления товарных масел с присадками.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Масло базовое селективной очистки марки М-20
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069-97	889,8
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362-96	0,04
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2021	276
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	21,35
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-2023	-15
Температура самовоспламенения, °С	ГОСТ 12.1.044-89	386
Содержание серы, масс. %	ГОСТ 1437-75	1,10
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	95
Коксуемость, %	ГОСТ 19932-99	0,23
Зольность, %	ГОСТ 1461-2023	отсутствие
Содержание механических примесей, масс. %	ГОСТ 6370-2018	отсутствие
Содержание воды, масс. %	ГОСТ 2477-2014	следы
Цвет на колориметре ЦНТ	ГОСТ 20284-74	6,0
Содержание метилпирролидона	ГОСТ Р 52532-2006	отсутствие
Содержание селективных растворителей, %	ГОСТ 33093-2014	отсутствие

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru